


2020.02.06

技術資料00211-3

TECHNICAL DATA SHEET

ハイパーPP-20-L-F

1. 構成



- 表面基材: 透明PPフィルム 20 μ m
- 粘着剤: アクリル系粘着剤(強粘着タイプ)
- 剥離フィルム: 剥離PET 25 μ m

2. 一般物性

〈基本物性〉

試験項目			測定値	備考
粘着力 N/25mm	ステンレス	20分値	4.6	・JIS Z 0237 (2000) 準拠 180°ピール 剥離速度300mm/min 23℃・50%RH
		24時間値	5.9	
保持力 (mm/50000秒)			0.2	・40℃雰囲気下・1kg荷重 ステンレス板面積25mm×25mm
ボールタック (No.)			4	・J.DOW法

3. ご注意

被着体表面の油・埃・水分などはきれいに拭き取ってから貼り付けて下さい。
 貼り付けはできるだけ、10℃以上の雰囲気下で十分に圧着して下さい。
 保存場所は直接日光のあたる場所は避け、冷暗所に保管して下さい。

本データは測定値であり保証値ではございません。

また、本技術資料に記載の用途への適合性を保証するものでもございません。

事前に被着体(貼り合わせる材料)との適合性をご確認頂き、ご使用についてのご検討をお願いいたします。

尚、この文章に含まれるノウハウ・営業秘密・著作権・特許などの知的財産に関わる権利は当社に帰属いたします。

複写・転載・第三者への開示を含め当社の許可のない目的外のご使用は固くお断り申し上げます。

以 上